

PALOKATKOMASSA

Monikäyttöinen polyuretaani vaaho.

OMINAISUUDET:

- Palonkestävä massa välysten täyttöön, tiivistämiseen, eristämiseen ja sitomiseen.
- Kosketuskuiva 20 minuutissa, täysin kovettunut 24h (+20°C).
- Kuivuttuaan massa voidaan poistaa vain leikkaamalla, sahaamalla tai hiomalla.
- Palonkestävyys 2h (luokitus testin BS 476/20 mukainen).
- Laajenee 40-kertaiseksi.

KÄYTTÖKOhteet:

Tiivistys, täyttö ja eristys. Sopii tiili, betoni, puu, metalli ja useimmille muovipinnoille.

TEKNISET TIEDOT:

Tiheys	18 kg/m ³ (BS 4370)
Puristuslujuus	50 kPa (BS 4370)
Kutistuminen/ Mittapysyvyys	24h -20°C 1% (ASTM) 24h +50°C 6% (D2126)
Vetolujuus	71 kPa (BS4370)
Lämmönjohtavuus	0,032 W/mK (Anacon)

KÄYTTÖOHJE:

Parhaimman kiinnipitävyyden varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat. Pulloa ravistetaan voimakkaasti 30 sek. Täyttö aloitetaan syvimmästä ja laajimmasta alueesta. Välykset täytetään 70%, vaaho laajenee täyttäen välyksen kokonaan. Ylimääräinen aine voidaan tuoreena poistaa liuottimella. Kuivuttuaan sauma tulee suojata auringonvalolta maalaamalla, pellittämällä, vuorilaudalla tms.



Pakkaus 760 ml
Tuotenumero 13-6300





PALOKATKOMASSA

Rakennusmääräyksissä palonkestävyys määritellään yleensä polttokokeen (BS476) perusteella.

30.4.1999/562 Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta edellyttää että tuotteet ovat kansallisten standardien mukaisia.

Palokatkomassa on luokiteltu
British Standards BS 476-20:1987
Palotesti materiaaleille ja rakenteille, jossa luokitellaan tuotteen
palonkestävyys.