

Synteettinen rasva arktisiin olosuhteisiin

Synteettinen AMSOIL-rasva arktisiin olosuhteisiin säilyy hyvin pumpattavana äärimmäisen matalassa lämpötilassa ja suojaa kylmässä ilmastossa käytettäviä koneita kuormitukselta ja kulumiselta tavallisia rasvoja tehokkaammin.

Ominaisuudet

- Erinomainen pumpattavuus kylmässä
- Erinomainen mekaaninen pysyvyys
- Verratonta suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- Pitkä käyttöaika
- Kestää suurta kuormitusta ja painetta

Käyttösuositukset

Synteettinen AMSOIL-rasva arktisiin olosuhteisiin sopii arktisissa olosuhteissa käytettäviin teollisuuden koneisiin, raskaisiin ajoneuvoihin ja teollisiin laitteisiin, alustoihin ja laakereihin ja maastossa käytettäviin raskaisiin koneisiin.

Yhteensopivuus

Synteettinen AMSOIL-rasva arktisiin olosuhteisiin on yhteensopiva useiden muuntotyypisten rasvojen kanssa. Rasvaa vaihdettaessa vanha rasva kannattaa kuitenkin puhdistaa käyttökohteesta, mikäli mahdollista, tai huuhtoa käyttökohteeseen runsaalla määrällä synteettistä AMSOIL-rasvaa arktisiin olosuhteisiin mekanismin ollessa toiminnassa. Seuraa tarkasti, toimiiko järjestelmä normaalisti. Rasvojen yhteensopivuuteen liittyvät kysymykset voi osoittaa AMSOIL-jälleenmyyjälle tai AMSOIL INC. II F



Tekniset ominaisuudet – Synteettinen rasva arktisiin olosuhteisiin (GEC)

Saenninkalsiumsulfonaattiryhmä
NLGI-koostumuslaatu1
Tunkeuma, 25 °C:ssa, 0,1 mm, 60 iskua (ASTM D217)310–340
Käyttölämpötila-alue, °C.-59 – 157
Nelikuulakoe, uurre, mm (ASTM D2266)0,51
Suurpainenelikuulakoe, kg (ASTM D2596)	
Hitsipiste	400
Kuormituskulumisindeksi56
Timken OK -kuormituskoe, lb (ASTM D2509)60
Vääntö matalassa lämpötilassa, -40 °C:ssa, N•m, käynnistys- ja normaalivääntömomentti (ASTM D4693)	1,28, 0,58
LT-37 US Steel -juoksevuus -18 °C:ssa (g/min)156,5
LT-37 US Steel -juoksevuus -29 °C:ssa (g/min)81,5
Tippumispiste, °C (ASTM D2265)288
Ruoste ja korroosio (ASTM D1743)	hyväksytty
Öljyn viskositeetti, 40 °C:ssa, cSt (ASTM D445)22,30
Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)125
Väri	kellanuskea
Koostumus	pehmeä

AMSOIL-TUOTTEEN PAKKAUSKOOT

Synteettistä AMSOIL-rasvaa arktisiin olosuhteisiin on saatavana 44 cl:n patruunoina.

AMSOIL-TUOTETAKUU

AMSOIL-tuotteilla on rajoitettu takuu. Takuutiedot ovat luettavissa kokonaan osoitteessa www.amsoil.com/warranty.aspx.

TERVEYSNÄKÖKOHDAT

On epätodennäköistä, että tuote aiheuttaa terveyshaittoja, jos tuotetta käytetään sen käyttötarkoitukseen ja käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) suositusten mukaan. KTT on luettavissa verkko-osoitteessa www.amsoil.com, tai se toimitetaan pyynnöstä (puh. 715 392 7101). **Ei lasten ulottuville.**

AMSOIL-tuotteita ja tietoa jälleenmyyjistä saat paikalliselta AMSOIL-jälleenmyyjältä.